

# Perretti Petroli S.p.a.



## BIMOD HD AM

### BITUME MODIFICATO AD ALTO MODULO PER APPLICAZIONI STRADALI

Tipo: **PMB 25-55/80**

D.O.P. di riferimento: n° 13

**ABICert**  
l'ente di certificazione

Cert. n. 1982-CPR-563  
Sistema di Controllo della Produzione  
in Fabbrica di Bitumi e Leganti  
Bituminosi: Bitumi modificati da Polimeri

#### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E SOCIETA'

Numero certificato FPC: CPR - 563

Anno di affissione marcatura: 2012

Produttore: **PERRETTI PETROLI S.p.a.** - V.le Marconi, 90 - 85100 POTENZA (PZ)

Sito produttivo: **Stabilimento di Taranto** - Via per Statte Km 5 - 74100 TARANTO (TA)

Questo prodotto è adatto al confezionamento di conglomerati bituminosi chiusi ad elevate caratteristiche di modulo complesso

#### PROPRIETA' FISICHE (EN 14023)

Proprietà	Metodo	Unità di misura	Specifiche	Valori indicativi	Classe
Penetrazione a 25°C	EN 1426	1/10 mm	25/55	53	3
Punto di rammollimento Palla e Anello	EN 1427	°C	≥ 80	94	2
Viscosità dinamica a 160°C	EN 13702-2	cPas	700-1000	800	-
Ritorno elastico	EN 13398	%	> 80		3
Coesione	EN 13589	J/cm <sup>2</sup>	≥ 3 a 10°C		7

Stabilità allo stoccaggio (3 giorni a 180°C)	EN 13399				
Differenza di penetrazione testa/coda	EN 1426	1/10 mm	< 9		2
Differenza di rammollimento testa/coda	EN 1427	°C	< 5	92/92	2

#### TEMPERATURE

Stoccaggio per 1 giorno	180°C
Stoccaggio prolungato	150°C
Impasto bitume-inerti	170°C - 180°C
Compattazione	≥ 165°C

#### RACCOMANDAZIONI

In caso di lavori a distanza superiore ai 40 Km dall'impianto, o con temperature non ideali, occorre coprire il carico con teloni. Il conglomerato, una volta steso, va rullato prontamente.

La stesa del conglomerato bituminoso **NON** va effettuata

in caso di pioggia e con temperature inferiori ai 15°C

In caso di stoccaggio prolungato, il prodotto **NON** deve mai raggiungere o superare la temperatura di 180°C, pena il deterioramento dello stesso, per questo la temperatura dell'olio diatermico del sistema di riscaldamento dello stoccaggio **NON** deve mai superare i 190°C

#### CAMPIONAMENTO

I valori dichiarati sono rilevabili su campioni omogenei prelevati in contraddittorio alla consegna, secondo quanto prescritto nella normativa EN 58 e preparati per le analisi secondo quanto indicato dalla normativa

EN 12594. I campioni devono essere omogeneizzati previo riscaldamento

alla temperatura di 180°C - 190°C per circa 60 minuti

#### NOTE

I **valori indicativi** sono dei valori medi di riferimento del prodotto, desunti dai certificati ITT, che possono variare entro i valori ammessi dalle specifiche