



1982

PERRETTI PETROLI S.p.a.
V.le Guglielmo Marconi 90
85100 - POTENZA (PZ)

14

1982 – CPR - 453

EN 13808 : 2013

Emulsione bituminosa ELBIT 65 MLR
(C 65 BP3)

Viscosità a 40 °C.....Classe 6
Comportamento a rottura.....Classe 3

CARATTERISTICHE DEL LEGANTE RECUPERATO
TRAMITE EVAPORAZIONE (EN 13047)

**Consistenza a temperature
medie di esercizio.....NPD**
**Consistenza a temperature
elevate di esercizio.....NPD**

CARATTERISTICHE DEL LEGANTE RECUPERATO DOPO
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE E INVECCHIAMENTO
(EN 14895, EN 14769)

**Durabilità della consistenza a temperature
intermedie di esercizio.....NPD**
**Durabilità della consistenza a temperature
elevate di esercizio.....NPD**