

# ELBIT 60 MLR



EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA RAPIDA  
PER APPLICAZIONI STRADALI

Perretti Petroli S.p.a.



Tipo: **C60BP5**

Applicazione: **SLURRY SEAL, RAPPEZZI**

## IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E SOCIETA'

Numero certificato FPC: **453**

Anno di affissione marcatura: **2011**

Produttore: **PERRETTI PETROLI S.p.a.** - V.le Marconi, 90 - 85100 POTENZA (PZ)

Sito produttivo: **Stabilimento di Taranto** - Via per Statte Km 5 - 74100 TARANTO (TA)

## PROPRIETA' FISICHE (EN 11362)

Proprietà	Metodo	Unità di misura	Specifiche	Classe
Viscosità a 40°C (Tazza 4 mm)	EN 12846	sec	10 - 45	6
Comportamento a rottura	EN 13075-1	g	120 - 180	5
Contenuto di legante per contenuto d'acqua	EN 1428	%	58 - 62	5
Tipo di bitume base	EN 1426	1/10 mm	160-220	-

Caratteristiche del legante recuperato tramite evaporazione	Metodo	Unità di misura	Specifiche	Classe
	EN 13047			
Consistenza a temperature medie di esercizio	EN 1426	1/10 mm		NPD
Consistenza ad elevate temperature di esercizio	EN 1427	°C		NPD

## CONDIZIONI DI IMPIEGO

Stoccaggio di 1 giorno	> 10°C
Stoccaggio da 2 a 3 giorni in poi	> 10°C

## CONSIGLI DI UTILIZZO

Può essere stoccata in fusti o in cisterne.

Se ne garantisce la stabilità fino a **20 giorni** dalla consegna.

Movimentare il prodotto con pompe azionate a **basso numero di giri**, evitare alimentazione dei serbatoi dall'alto o scuotimenti del prodotto.

Durante l'inverno si consiglia di stoccare il prodotto in un luogo riparato e di **NON** esporlo a temperature inferiori ai **10°C**.

Il prodotto **NON** può essere stoccato in serbatoi o in fusti contaminati da emulsioni bituminose o sostanze **basiche**.

## CAMPIONAMENTO

I valori dichiarati sono rilevabili su campioni omogenei prelevati in contraddittorio alla consegna, secondo quanto prescritto nella normativa EN 58 e preparati per le analisi secondo quanto indicato dalla normativa EN 12594. I campioni devono essere omogeneizzati alla temperatura di 25°C +/- 5°C