

## BIMOD MD

### BITUME MODIFICATO MEDIUM PER APPLICAZIONI STRADALI

 Tipo: **PMB 45-80/60**

D.O.P. di riferimento: n° 16

#### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E SOCIETA'

Numero certificato FPC: CPR - 563

Anno di affissione marcatura: 2012

 Produttore: **PERRETTI PETROLI S.p.a.** - V.le Marconi, 90 - 85100 POTENZA (PZ)

 Sito produttivo: **Stabilimento di Taranto** - Via per Statte Km 5 - 74100 TARANTO (TA)

Questo prodotto è consigliato per il confezionamento di conglomerati bituminosi di base o binder ed usura chiusi  
**PROPRIETA' FISICHE (EN 14023)**

Proprietà	Metodo	Unità di misura	Specifiche	Valori indicativi	Classe
Penetrazione a 25°C	EN 1426	1/10 mm	45/80	47	4
Punto di rammollimento Palla e Anello	EN 1427	°C	≥ 60	69	6
Ritorno elastico	EN 13398	%	> 60		4
Coesione	EN 13589	J/cm <sup>2</sup>	≥ 3 a 5°C		2

Stabilità allo stoccaggio (3 giorni a 180°C)	Metodo	Unità di misura	Specifiche	Valori indicativi	Classe
Differenza di penetrazione testa/coda	EN 1426	1/10 mm	< 9		2
Differenza di rammollimento testa/coda	EN 1427	°C	< 5	70/70	2

#### TEMPERATURE

Stoccaggio per 1 giorno	160°C
Stoccaggio prolungato	130°C
Impasto bitume-inerti	140°C - 160°C
Compattazione	≥ 140°C

#### RACCOMANDAZIONI

In caso di lavori a distanza superiore ai 40 Km dall'impianto, o con temperature non ideali, occorre coprire il carico con teloni. Il conglomerato, una volta steso, va rullato prontamente.

La stesa del conglomerato bituminoso **NON** va effettuata  
in caso di pioggia e con temperature inferiori ai 15°C

In caso di stoccaggio prolungato, il prodotto **NON** deve mai raggiungere o superare la temperatura di 180°C, pena il deterioramento dello stesso, per questo la temperatura dell'olio diatermico del sistema di riscaldamento dello stoccaggio **NON** deve mai superare i 190°C

#### CAMPIONAMENTO

I valori dichiarati sono rilevabili su campioni omogenei prelevati in contraddittorio alla consegna, secondo quanto prescritto nella normativa EN 58 e preparati per le analisi secondo quanto indicato dalla normativa EN 12594

#### NOTE

I **valori indicativi** sono dei valori medi di riferimento del prodotto, desunti dai certificati ITT, che possono variare entro i valori ammessi dalle specifiche

Taranto, 18/01/2017