



1982

PERRETTI PETROLI S.p.a.

V.le Guglielmo Marconi 90
85100 - POTENZA (PZ)

14

1982 - CPR 453

EN 13808: 2013

Emulsione bituminosa cationica
(ELBIT 60 LS - C60 B5)

EMULSIONE

Viscosità a 40 °C (Efflux time 2mm at 40°C) (EN 12846 – 1)	40 s to 130 s (Classe 4)
Comportamento a rottura (Forshammer filler) (EN 13075 – 1)	>170 (Classe 5)
Stabilità alla miscelazione con cemento (EN 12848)	≤2 (Classe 10)
Contenuto di legante per contenuto d'acqua (EN 1428)	58 to 62 %/mm (Classe 6)

**CARATTERISTICHE DEL LEGANTE RECUPERATO TRAMITE EVAPORAZIONE
(EN 13074-1 + EN 13074-2)**

Consistenza a temperature medie di esercizio (EN 1426)	≤ 100 (Classe 3)
Consistenza a temperature elevate di esercizio (EN 1427)	≥ 50 (Classe 4)
Fraass (EN 12593)	NPD

**CARATTERISTICHE DEL LEGANTE RECUPERATO DOPO PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE E
INVECCHIAMENTO (EN 14895 + EN 14769)**

Durabilità della consistenza a temperature intermedie di esercizio (EN 1426)	NPD
Durabilità della consistenza a temperature elevate di esercizio (EN 1427)	NPD

