

## ELBIT 60 MPLS

EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA LENTA MODIFICATA CON POLIMERI  
 PER APPLICAZIONI STRADALI



Tipo: **C60 BP5**

D.O.P. di riferimento: **n.21**

Applicazione: **RICICLAGGIO**

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E SOCIETÀ

Numero certificato FPC: CPR – **453**

Anno di affissione marcatura: **2011**

Produttore: **PERRETTI PETROLI S.p.a.** - V.le Marconi, 90 - 85100 POTENZA (PZ)

Sito produttivo: **Stabilimento di Taranto** - Via per Statte Km 5 - 74100 TARANTO (TA)

### PROPRIETÀ FISICHE (EN 13808)

Proprietà	Metodo	Unità di misura	Specifiche	Valori indicativi	Classe
Viscosità a 40°C (Tazza 2 mm)	EN 12846	sec	40 – 130	83	4
Comportamento a rottura	EN 13075-1	G	> 170	182	5
Contenuto di legante per contenuto d'acqua	EN 1428	%	58 – 62	60	6
Stabilità alla miscelazione con cemento	EN 12848	%	≤ 2	1.4	10
Tipo di bitume base	EN 1426	1/10 mm	50 – 220	-	-

### CARATTERISTICHE DEL LEGANTE RECUPERATO TRAMITE EVAPORAZIONE

(EN 13074-1 + EN 13074-2)

Consistenza a temperature medie di esercizio	EN 1426	1/10 mm	≤ 50	47	2
Consistenza ad elevate temperature di esercizio	EN 1427	°C	≥ 60	66	2
Fraass	EN 1426	°C	-	-	-

### CARATTERISTICHE DEL LEGANTE RECUPERATO DOPO PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE E INVECCHIAMENTO

(EN 14895 + EN 14769)

Consistenza a temperature medie di esercizio	EN 1426	1/10 mm	-	-	NPD
Consistenza ad elevate temperature di esercizio	EN 1427	°C	-	-	NPD

### UTILIZZO E STOCCAGGIO

Messa in opera	20 – 50 °C
Stoccaggio in luogo riparato	10 – 60 °C

### RACCOMANDAZIONI

Il prodotto può essere stoccato in fusti o cisterne.

**SE NE GARANTISCE LA STABILITÀ PER 7 GIORNI**

In caso di stoccaggio superiore a una settimana è opportuno movimentare il prodotto con pompe volumetriche a basso numero di giri.

**Evitare l'alimentazione dei serbatoi dall'alto, scuotimenti del prodotto o l'uso di agitatori a pale o pompe centrifughe.**

**ATTENZIONE: Il prodotto NON può essere stoccato in serbatoi o in fusti contaminati da emulsioni bituminose o sostanze basiche.**

### CAMPIONAMENTO

I valori dichiarati sono rilevabili su campioni omogenei prelevati in contraddittorio alla consegna, secondo quanto prescritto nella normativa EN 58 e preparati per le analisi secondo quanto indicato dalla normativa EN 12594.

**NOTA:** I valori indicativi sono dei valori medi di riferimento del prodotto, desunti dai certificati ITT, che possono variare entro i valori ammessi dalle specifiche.

Taranto, 01/03/2024