



1982

PERRETTI PETROLI S.p.a.

V.le Guglielmo Marconi 90
85100 - POTENZA (PZ)

14

1982 - CPR 563

EN 14023

Bitume modificato da polimeri
(BIMOD HD – PMB 45-80/70)

BITUME

Penetrazione a 25 °C (EN 1426)	45 to 80 dmm (Classe 4)
Punto di rammollimento (EN 1427)	≥ 70 °C (Classe 3)
Ritorno elastico a 25 °C (EN 13398)	≥ 80 % (Classe 2)
Stabilità allo stoccaggio (EN 13399 + EN 1427)	≤ 5 (Classe 2)
Stabilità allo stoccaggio (EN 13399 + EN 1426)	≤ 9 (Classe 2)
Coesione (EN 13589)	≥ 3 J/cm ² a 10 °C (Classe 7)
Fraass (EN 12593)	≤ -15 °C (Classe 7)

RESISTENZA A INVECCHIAMENTO
(EN 12607 - 1)

Incremento del punto di rammollimento (EN 1427)

NPD

