



1982

PERRETTI PETROLI S.p.a.

V.le Guglielmo Marconi 90
85100 - POTENZA (PZ)

14

1982 - CPR 563

EN 14023

Bitume modificato da polimeri
(BIMOD SF – PMB 40-100/60)

BITUME

| | |
|--|--|
| Penetrazione a 25 °C (EN 1426) | 40 to 100 dmm (Classe 5) |
| Punto di rammollimento (EN 1427) | ≥ 60 °C (Classe 6) |
| Ritorno elastico a 25 °C (EN 13398) | ≥ 70 % (Classe 3) |
| Stabilità allo stoccaggio (EN 13399 + EN 1427) | ≤ 5 (Classe 2) |
| Stabilità allo stoccaggio (EN 13399 + EN 1426) | ≤ 9 (Classe 2) |
| Coesione (EN 13589) | ≥ 3 J/cm ² a 10 °C (Classe 7) |
| Fraass (EN 12593) | ≤ -15 °C (Classe 7) |

RESISTENZA A INVECCHIAMENTO
(EN 12607 - 1)

Incremento del punto di rammollimento (EN 1427)

NPD

